

MŰSZAKI ADATLAP

Terméklejelmzők:

A Darkener Super különleges, oldószertartalmú, módosított,reaktív sziloxán alapú, használatra kész impregnálószers. A termék behatol a kő pórusrendszerébe és egyfelől polisziloxáná alakul, másfelől pedig a kő összetételében levő szilikátokkallép reakcióba. A termék tulajdonságai:

- mélyíti a csiszolt vagy fényezett kőfelület színét és kiemeli szerkezetét
- megőrzi a fényezett felületcsillogását
- nem képez réteget a kőfelületen
- a kezelt felület „lélegezni” tud
- nagyon jó ellenállóképesség az időjárás hatásokkal szemben
- idővel nem sárgul meg
- illatszegény
- alkalmazható bel-és kültéri felületekre
- hosszú ideig feldolgozható
- víz-és szennyeződéstartó hatása van

Felhasználási terület:

Finomra csiszolt és fényezett, nedvszívó természetes kő-vagy műkőtípusok (pl. márvány, pala, solnhofenilap, homokkő, gránit, gneisz vagy műkő) kezelésére alkalmas. A színárnyalat mélyítés tartóssága a mészkő tartalmú kőfajták esetén jó, a szilikát tartalmúak esetén pedig nagyon jó.

Használati utasítás:

A feldolgozási irányelvek be nem tartása helyrehozhatatlan károkat okozhat!

1. Tisztítás: a felület legyen tiszta, teljesen száraz és bevonatmentes. Kültéri felületek esetében vigyázni kell, hogy a kő ne tartalmazzon káros sókat (nitrátokat, szulfátokat, kloridokat), mert ezek csökkentik az impregnálószers behatolását a kő pórusrendszerébe. A kőfajta valamint a szennyeződések függvényében az alábbi termékek alkalmazhatók az ápolási tanácsaink valamint a termékek Műszaki Adatlapjának figyelembe vételével: Stone Cleaner, Concret Film Remover, RustRemover, Algae and Moss Remover, WaxStripper, Oil-and Grease Remover Paste és Graffiti Remover. A felület tisztítását minden esetben alapos vízzel való öblítés kövesse. A védőkezelés megkezdésekor a felület teljesen száraz kell, hogy legyen, aminek az eléréséhez rendszerint legalább 1-2 napszükséges. A termék alkalmazásának optimális feltételei: 15–25°C hőmérsékleti intervallum, valamint a felület 24 órás esőtől való védelme. A felvitt réteget nem szabad sem padlófűtéssel melegíteni, sem a napfény hatásának kitenni.
2. A terméket ecset, felmosó mop vagy szórógép segítségével vékonyan és egyenletesen a felületre fel kell vinni és hagyni, hogy beszívódjék.
3. A fölöslegesen felvitt terméket kb. 10-15 perc után illetve a száradás megkezdésekor el kell távolítani teljesen egy nedvszívó törülőkendővel.
4. Az erősen nedvszívó felület esetén ismételt nedves felvitelt kell alkalmazni.
5. A munkaeszközök tisztítása a Nitro-Dilution termékkel végezhető.
6. A rendszeres tisztításra a Mild Stone Soap vagy Crystal Clean alkalmazható a leginkább.

Jellegzetes utasítások:

- Jellegzetes óvintézkedések szórással való felvitel esetén: Permet képződés és a személyek veszélyeztetése kerülendő. A gőzök belélegzése tilos. (Használjon védőmaszkot.)
- Biztosítani kell a hátlap, valamint az oldalfelületek szigetelését, hogy a nedvesség ne tudjon behatolni a kő szerkezetébe. E célból az AKEPOX 2015 Anti-Stain használata ajánlott.
- A termék nem alkalmas zománcozott és nem nedvszívó felületek kezelésére.
- A csiszolt felületeket újból csiszolni kell a felszíni fátylak teljes eltávolítása céljából.
- A színárnyalatmélyülés foka kőfajta függő: rendszerint erősebb a sötét és gyengébb a világos színű kőfajták esetén.
- Ajánlott a termék kipróbálása próba felületen.
- Adott esetben, a nem megfelelő módon felvitt termék eltávolítható az AKEMI® Impregnation Removerrel.
- Kézvédelemre a Liquid Glove termék használata szükséges a munkálatok közben.
- A kezelési területen található és oldószerre érzékeny tárgyak (pl. különböző műanyagok, gumi, lakkozott felületek) megfelelő védelmét biztosítani kell a munkálatok megkezdése előtt.
- A szabályszerű hulladékel távolítás érdekében a csomagolóeszközt ürítse ki teljesen.
- Bizonyos természetes kőfajták (pl. Nero Assolutovagy Nero Impala) Darkener Super-rel történő kezelése esetén a kezelt felületek belső struktúrájának színárnyalata fokozottan elmélyül a nem kezelt részekéhez viszonyítva. Optikailag ez foltképződésnek tűnik, ami viszont a kőfajta jellegzetességeire vezethető vissza és nem a termék hibája.

Műszaki adatok:

Kiadósság:	kb.10-20 m ² /liter
Szín:	enyhén zavaros
Sűrűség:	0,84 g/cm ³
Tárolás:	2 évig az eredeti, jól lezárt csomagolásban hűvös helyen

Biztonsági utasítások: lásd az EK-biztonsági adatlapot

Figyelem!

A fenti adatok közlése cégünk jelenlegi fejlődési szintje és alkalmazástechnikája alapján történt. A számos befolyásoló tényező miatt ezek az adatok valamint a szóbeli illetve írásbeli alkalmazástechnikai utasítások nem kötelező jellegűek. A felhasználó minden egyes esetben köteles saját próbát és vizsgálatot végrehajtani, különösképpen ennek számít a termék kipróbálása nem feltűnő helyen vagy próbafelületen

Slate Design Kft.

Tel.: + 36 70 977 4775; + 36 70 620 7999 **E-mail:** info@slatedesign.hu **Web:** www.slatedesign.hu

Telephely és Bemutatóterem: 3300 Eger, Tárkányi út 92/G